

Granulats : Laitier 0/31.5 Nilvange
Péetrographie : Laitiers de haut fourneau
Elaboration : Criblé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 31.5

Norme NF P 18-545-Article7 - EN 13242

Code b

	0.063	0.08	0.25	0.315	0.5	2	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	63	W	MB
Etendue e	6													20	10				
Incertitude U	1													4	2	1			0.5
VSS	8.00													68	95	100			2.50
VSI	2.00													48	85	98	100		

Partie informative

Résultats de production

	0.063	0.08	0.25	0.315	0.5	2	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	63	W	MB
Maximum	6.22	7.13	13	15	17	28	38	42	46	52	58	62	67	81	95	100	100	12.50	0.80
Xf+1.25xEcart-types	5.70	6.56	12	14	16	25	34	38	42	47	55	59	64	75	93	99	100	11.65	0.64
Moyenne Xf	4.93	5.71	10	12	14	22	30	33	37	42	48	52	58	68	90	99	100	9.77	0.55
Xf-1.25xEcart-types	4.16	4.86	9	10	12	19	26	28	32	36	42	46	51	62	86	98	100	7.89	0.46
Minimum	3.20	4.11	8	8	10	16	24	27	31	36	40	44	48	58	84	97	100	7.20	0.50
Ecart-type	0.617	0.681	1.4	1.6	1.8	2.5	3.4	3.8	4.1	4.4	5.0	5.3	5.4	5.3	2.5	0.8	0.0	1.500	0.070
Nombre de résultats	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27

