

**Granulats :** 0/4 Laitier concasse Nilvange

**Péetrographie :** Laitiers de haut fourneau

**Elaboration :** Concassé

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

Norme NF P 18-545-Article7 - EN 13242

Code a

	0.063	0.08	0.25	0.315	0.5	1	2	4	5	6.3	8	MVR	W	WA24	MB	
Etendue e	6						20	10								
Incertitude U	2						4	2		1						0.5
VSS	10.00						68	95		100	100					2.00
VSI	4.00						48	85		98	100					

### Partie informative

Résultats de production

du 04/06/15 au 25/11/15

	0.063	0.08	0.25	0.315	0.5	1	2	4	5	6.3	8	MVR	W	WA24	MB
Maximum	9.53	10.60	19	21	28	48	69	96	99	100	100		10.25		0.30
Xf+1.25xEcart-types	9.03	10.27	19	21	28	46	64	93	99	100	100		9.10		0.26
Moyenne Xf	7.96	9.06	17	19	25	40	58	89	97	99	100	2.66	7.73	4.3	0.22
Xf-1.25xEcart-types	6.88	7.84	15	17	22	34	52	85	96	98	100		6.35		0.19
Minimum	5.58	6.72	14	15	20	32	50	85	95	98	100		6.10		0.20
Ecart-type	0.860	0.971	1.7	1.9	2.2	4.5	5.0	2.9	1.1	0.7	0.0		1.100		0.030
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	1	25	1	23

