

50/150 CALCAIRE

Pétrographie : Calcaire

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

Elaboration : Concassage et Criblage

28, voie Romaine BP 10626

Usage : Ouvrage drainant - Couche de forme

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Classe granulaire
Norme
Catégorie

50	150
----	-----

NF P 11-300
R21

	0.08	25	31.5	40	50	63	80	100	125	150	180	W	VBS
V.S.S.	12.0												0.10
V.S.I.	0.0												

Partie informative

Résultats de production

du 18/03/09 au 18/07/18

	0.08	25	31.5	40	50	63	80	100	125	150	180	W	VBS
Maximum	2.5	8	10	17	34	48	67	80	92	100	100	7.8	0.02
Xf+1.25xEcart-types	1.8	6	9	17	35	52	66	80	91	100	100	5.2	0.02
Moyenne Xf	0.8	2	5	10	19	30	46	68	87	98	100	1.9	0.01
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	2	4	8	26	56	82	94	100	0.0	0.01
Minimum	0.3	1	1	1	2	3	20	56	81	93	100	0.2	0.01
Ecart-type	0.78	2.6	3.5	6.1	12.4	17.6	15.9	9.9	3.6	2.9	0.0	2.60	0.010
Nombre de résultats	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	3

