0/150 SCALPAGE

Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassage
Usage : Remblai

Contrôleur : **EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE**
28, voie Romaine BP 10626
57146 Woippy
Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Catégorie
0	150	NF P 11-300	R22 assimilé C1B42

	0.063	0.08	1	2	4	5	8	10	14	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100	125	150	180	W	VBS
V.S.S.		12.0																					1.00
V.S.I.		0.0																					

Partie informative

Résultats de production

du 26/08/14 au 18/10/18

	0.063	0.08	1	2	4	5	8	10	14	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100	125	150	180	W	VBS
Maximum	8.3	11.8	24	25	27	28	32	34	39	40	44	47	52	58	60	66	75	90	100	100	100	8.6	0.65
Xf+1.25xEcart-types	5.8	8.3	19	21	23	24	28	30	34	37	41	43	47	53	59	65	74	86	98	100	100	6.7	0.53
Moyenne Xf	3.2	4.5	11	12	14	14	16	17	18	20	22	23	26	30	38	47	60	74	89	96	100	3.8	0.26
Xf-1.25xEcart-types	0.6	0.7	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	7	17	30	46	62	80	90	100	0.9	0.00
Minimum	1.3	1.9	4	5	5	5	5	5	6	6	6	8	8	10	14	24	44	60	76	87	100	1.1	0.03
Ecart-type	2.08	3.03	6.0	6.7	7.8	8.3	9.7	10.6	12.3	13.3	14.8	15.4	17.1	18.6	16.9	14.1	11.3	9.6	7.2	4.7	0.0	2.30	0.210
Nombre de résultats	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	9