

20/60 CALCAIRE

Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Criblage
Usage : Ouvrage drainant

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

20 60

NF P 11-300

R22 assimilé D32

	0.08	10	20	22.4	25	31.5	40	45	50	63	80	100	125	W	VBS
V.S.S.	12.0														0.10
V.S.I.															

Partie informative

Résultats de production

du 23/04/14 au 02/09/19

	0.08	10	20	22.4	25	31.5	40	45	50	63	80	100	125	W	VBS
Maximum	2.8	7	41	50	58	76	93	96	99	100	100	100	100	3.4	0.03
Xf+1.25xEcart-types	1.9	6	22	28	35	50	72	81	89	97	100	100	100	3.3	0.03
Moyenne Xf	1.1	3	8	12	16	25	43	54	63	83	99	100	100	2.3	0.02
Xf-1.25xEcart-types	0.2	1	0	0	0	1	14	26	37	70	96	100	100	1.3	0.00
Minimum	0.4	1	1	3	3	5	14	25	35	70	94	100	100	1.2	0.01
Ecart-type	0.67	2.3	11.4	13.1	15.0	19.5	23.1	21.7	20.8	10.8	2.2	0.0	0.0	0.80	0.010
Nombre de résultats	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	7

