

50/150 CALCAIRE

Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassage et Criblage
Usage : Ouvrage drainant - Couche de forme

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

50 150

NF P 11-300

R21

	0.08	25	31.5	40	50	63	80	100	125	150	180	W	VBS
V.S.S.	12.0												0.10
V.S.I.													

Partie informative Résultats de production

du 18/03/09 au 02/09/19

	0.08	25	31.5	40	50	63	80	100	125	150	180	W	VBS
Maximum	2.5	8	10	17	34	48	67	80	92	100	100	7.8	0.03
Xf+1.25xEcart-types	1.6	5	8	16	32	48	62	78	92	100	100	4.7	0.03
Moyenne Xf	0.7	2	4	8	15	25	42	66	87	98	100	1.8	0.02
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	0	0	2	21	53	83	94	100	0.0	0.01
Minimum	0.3	1	1	1	1	3	20	52	81	93	100	0.2	0.01
Ecart-type	0.71	2.4	3.5	6.4	13.1	18.3	16.4	10.2	3.4	2.7	0.0	2.30	0.010
Nombre de résultats	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	4

