

## 0/30 SCALPE

**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Criblage  
**Usage :** Corps de remblai

**Contrôleur :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE  
 28, voie Romaine BP 10626  
 57146 Woippy  
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	31.5
---	------

Norme

NF P 11-300
-------------

Catégorie

R22 assimilé B42/B52
----------------------

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	63	80	90	W	VBS	
V.S.S.		35.0																							1.50	
V.S.I.																										

### Partie informative

Résultats de production

du 23/04/14 au 02/07/19

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	63	80	90	W	VBS	
Maximum	15.4	15.8	24	49	63	66	68	71	73	75	78	81	86	88	90	95	99	99	100	100	100	100	100	100	10.9	0.32
Xf+1.25xEcart-types	13.9	14.5	24	49	65	68	71	73	74	76	78	81	85	87	91	96	100	100	100	100	100	100	100	100	11.7	0.32
Moyenne Xf	9.5	10.2	17	39	54	56	59	61	62	64	66	69	73	76	79	84	89	94	100	100	100	100	100	100	7.8	0.28
Xf-1.25xEcart-types	5.0	5.9	11	28	43	45	47	49	51	52	54	57	61	64	67	71	78	87	100	100	100	100	100	100	3.9	0.24
Minimum	6.2	6.9	12	30	42	44	45	47	49	50	52	55	60	62	65	72	80	86	100	100	100	100	100	100	2.9	0.25
Ecart-type	3.58	3.43	5.3	8.4	9.1	9.3	9.5	9.5	9.3	9.4	9.5	9.4	9.3	9.4	9.6	9.9	8.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.10	0.030
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4

