

## 0/31.5 RECYCLE GR2M

**Péetrographie :** Déconstruction routière  
**Elaboration :** Concassage et Criblage  
**Usage :** Voir guide lorrain (assise, trottoir)

**Contrôleur :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE  
 28, voie Romaine BP 10626  
 57146 Woippy  
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 31.5

Guide de démolition Lorrain

GR2 M assimilé GNT 2

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	16	20	25	31.5	40	W	VBS	Ru	Rc	F_ENROBES	Rb	Rg	X	SS
V.S.S.	9.0		20	35	40	50			65				85								30			1.00	0.70
V.S.I.	2.0		0	10	15	22			35				55			100									

### Partie informative

Résultats de production

du 16/06/16 au 08/02/19

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	16	20	25	31.5	40	W	VBS	Ru	Rc	F_ENROBES	Rb	Rg	X	SS
Maximum	6.5	7.1	20	25	33	43	47	52	58	65	76	80	87	92	97	100	12.8	0.17	67	76	30	2.72	0.24	0.20	0.64
Xf+1.25xEcart-types	6.3	6.7	18	24	31	40	44	49	54	60	71	75	82	89	97	100	10.7	0.14	65	64	28	1.42	0.16	0.18	0.50
Moyenne Xf	5.0	5.3	14	18	24	33	37	41	47	52	62	66	73	81	93	100	7.5	0.08	41	38	21	0.49	0.06	0.08	0.24
Xf-1.25xEcart-types	3.8	4.0	9	12	16	25	29	34	39	45	54	58	65	74	88	100	4.3	0.02	18	12	13				0.00
Minimum	3.5	3.8	9	10	15	24	28	34	39	44	54	58	66	74	84	100	3.6	0.02	9	17	13	0.01	0.01	0.01	0.04
Ecart-type	0.99	1.07	3.4	4.8	5.8	5.8	5.9	6.1	6.2	6.3	6.8	6.9	6.9	6.1	3.5	0.0	2.60	0.050	19.0	21.0	6.0	0.740	0.075	0.077	0.210
Nombre de résultats	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11

