

0/45 CALCAIRE

Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassage et Criblage
Usage : Remblai

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 45

NF P 11-300

R22 assimilé D22

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	16	20	22.4	25	31.5	40	45	50	63	80	W	VBS	
V.S.S.		12.0																							0.10	
V.S.I.		0.0																								

Partie informative

Résultats de production

du 10/06/15 au 11/10/17

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	16	20	22.4	25	31.5	40	45	50	63	80	W	VBS	
Maximum	7.2	7.5	10	16	17	19	20	22	23	25	32	35	47	53	60	65	70	83	92	99	100	100	100	100	6.3	0.08
Xf+1.25xEcart-types	6.0	6.4	10	16	18	19	20	21	22	25	31	36	49	56	65	69	73	82	92	99	100	100	100	100	6.3	0.08
Moyenne Xf	3.7	4.0	6	10	12	13	14	15	16	17	21	25	36	41	48	52	58	70	85	92	98	100	100	100	4.1	0.05
Xf-1.25xEcart-types	1.4	1.6	3	4	7	7	8	9	9	10	11	15	22	25	30	36	43	58	77	86	94	98	100	100	1.8	0.02
Minimum	1.1	1.2	2	4	6	6	6	6	7	7	8	13	18	19	24	31	39	51	72	83	90	96	100	100	2.0	0.02
Ecart-type	1.84	1.94	2.9	4.8	4.4	4.6	4.8	5.1	5.3	6.0	7.8	8.3	10.5	12.7	14.0	13.1	12.0	9.5	6.1	5.4	3.5	1.3	0.0	1.80	0.020	
Nombre de résultats	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6

