

GRAVE DE RECYCLAGE 0/63 MIXTE

Péetrographie : Déconstruction routière
Elaboration : Concassage et Criblage
Usage : Remblai et couche de forme

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 63

Guide de démolition Lorrain

GR1 M assimilé F71 D31

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	16	20	25	31.5	40	50	63	80	W	VBS	Ru	Rc	F_ENROBES	Rb	Rg	X	SS	
V.S.S.		12.0																			0.20			30			1.00	0.70	
V.S.I.																													

Partie informative

Résultats de production

du 09/07/19 au 09/07/19

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	16	20	25	31.5	40	50	63	80	W	VBS	Ru	Rc	F_ENROBES	Rb	Rg	X	SS
Maximum	5.4	6.2	18	23	29	37	40	44	49	55	62	65	71	76	82	89	96	97	100	5.5	0.07	50	38	28	0.13	0.11	0.10	0.08
Min-125Ecart-type	5.4	6.2	18	23	29	37	41	45	50	55	63	66	72	77	83	90	96	97	100	5.5	0.07	49	38	28	0.15	0.13	0.10	0.08
Moyenne Xf	4.6	5.1	15	19	24	31	34	38	42	47	55	59	65	71	78	86	93	97	100	4.8	0.06	42	34	23	0.09	0.07	0.09	0.07
Max-125Ecart-type	3.8	4.1	12	15	19	24	27	30	35	39	48	51	57	65	74	83	89	96	100	4.1	0.04	35	31	18	0.02	0.02	0.08	0.06
Minimum	3.8	4.1	12	15	19	24	27	30	34	39	47	50	57	65	73	83	89	96	100	4.1	0.04	37	32	18	0.01	0.01	0.08	0.06
Ecart-type	0.65	0.86	2.7	3.4	4.1	5.1	5.5	5.7	6.1	6.4	6.3	6.2	6.1	4.7	3.8	2.7	2.9	0.5	0.0	0.60	0.010	6.0	3.0	4.0	0.050	0.045	0.008	0.010
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

