

SABLE 0/6 CALCAIRE

Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassage et Criblage
Usage : Enrobage tuyau

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 6.3

NF P 11-300

R22 assimilé B52

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	3.15	4	5	5.6	6.3	8	10	W	VBS
V.S.S.		35.0															1.50
V.S.I.		12.0															

Partie informative

Résultats de production

du 23/04/14 au 02/09/19

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	3.15	4	5	5.6	6.3	8	10	W	VBS
Maximum	13.8	18.5	36	64	69	75	81	89	94	97	99	100	100	100	100	9.1	0.80
Xf+1.25xEcart-types	13.3	18.0	35	64	70	76	82	88	92	95	98	99	100	100	100	9.0	0.61
Moyenne Xf	11.5	15.2	32	58	64	70	76	82	88	91	95	97	98	99	100	6.4	0.36
Xf-1.25xEcart-types	9.8	12.5	29	52	58	64	70	77	84	87	92	94	96	98	100	3.7	0.10
Minimum	9.2	12.0	27	47	55	58	63	72	81	86	91	93	95	97	99	3.5	0.15
Ecart-type	1.41	2.21	2.3	4.6	4.7	4.7	4.8	4.4	3.5	3.3	2.4	1.9	1.5	0.9	0.3	2.10	0.200
Nombre de résultats	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10

