

0/150 SCALPAGE

Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassage
Usage : Remblai

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 150

NF P 11-300

R22 assimilé C1B42

	0.063	0.08	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100	125	150	180	W	VBS		
V.S.S.		12.0																								1.00	
V.S.I.																											

Partie informative

Résultats de production

du 26/08/14 au 02/09/19

	0.063	0.08	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100	125	150	180	W	VBS	
Maximum	7.0	7.5	19	22	26	28	29	32	34	37	39	40	44	47	52	58	60	66	75	90	100	100	100	100	8.6	0.65
Xf+1.25xEcart-types	5.3	5.7	13	15	18	19	20	22	24	27	28	30	34	37	41	47	54	63	74	87	96	100	100	100	6.7	0.49
Moyenne Xf	3.2	3.3	8	9	10	10	11	12	13	14	14	15	17	18	21	25	34	46	59	74	89	96	100	100	3.9	0.22
Xf-1.25xEcart-types	1.0	1.0	3	3	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	1	4	15	28	44	62	81	91	100	100	1.1	0.00
Minimum	1.1	1.2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	13	24	39	60	76	87	100	100	1.1	0.03
Ecart-type	1.74	1.87	3.9	4.8	6.0	6.7	7.5	8.3	9.2	10.4	11.2	11.9	13.5	14.6	15.9	17.2	15.7	14.0	12.0	9.9	5.9	4.4	0.0	2.30	0.210	
Nombre de résultats	13	13	13	13	13	13	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	11

