



Producteur : Carrière de Monlet
Granulats : 10/14 Concassé
Péetrographie : Basalte

Utilisateur : .

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

10	14
----	----

Norme

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

Cat B III (11/10/2004)

	0.063	0.5	d/2 5	6.3	8	d 10	12.5	14	16	1.4D 20	2D 28	FI	W	f
Etendue e						10		10						
V.S.S.+U	2.3	2.0	6.0			25.0		100.0		100.0		24.00		
V.S.S.	2.0	2.0	5.0			20.0		99.0		100.0	100.0	20.00		2.00
V.S.I.	0.0	0.0	0.0			0.0		80.0		98.0	100.0			
V.S.I.-U	0.0	0.0	0.0			0.0		75.0		97.0				

Partie informative

Résultats de production

du 15/01/07 au 17/04/07

	0.063	0.5	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	28	FI	W	f
Maximum	1.3	2.0	3.1	4.3	7.5	18.3	69.8	93.1	99.3	100.0	100.0	9.80	2.0	1.29
Xf+1.25xEcart-types	1.1	1.6	2.3	3.0	4.9	13.1	57.8	90.0	99.5	100.0	100.0	9.54	1.7	1.06
Moyenne Xf	0.8	1.0	1.4	1.6	2.5	7.5	46.0	85.8	98.7	100.0	100.0	8.40	1.1	0.75
Xf-1.25xEcart-types	0.5	0.4	0.4	0.3	0.0	2.0	34.2	81.6	97.9	100.0	100.0	7.26	0.5	0.45
Minimum	0.5	0.5	0.6	0.7	1.0	3.5	35.2	80.9	98.1	100.0	100.0	6.74	0.5	0.49
Ecart-type	0.25	0.47	0.77	1.06	1.97	4.41	9.46	3.34	0.61	0.00	0.00	0.91	0.51	0.24
Nombre de résultats	9	9	9	9	9	9	9	9	2	9	9	7	9	8

