

Producteur : Carrière de Monlet
Granulats : 4/6.3 BRM
Pétrographie : Basalte

Utilisateur : .

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 6.3

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

CAT B III (01/10/2004)

	0.063	0.5	1	d/2	D/2	d	D/1.4	5	D	1.4D	2D	FI	W	f
Etendue e						15			15					
V.S.S.+U		2			6	25			100			24.00		2.10
V.S.S.	1.5	2			5	20	70		99			20.00		1.50
V.S.I.						0	20		80	98	100		1.5	
V.S.I.-U						0			75	97				

Partie informative

Résultats de production

du 03/07/07 au 27/11/07

	0.063	0.5	1	2	3.15	4	4.5	5	6.3	9	12.5	FI	W	f
Maximum	1.2	1		3	10	20	66		92	100	100	7.50	2.4	
Xf+1.25xEcart-types	1.2	1		2	8	19	63		92	100	100	7.28	2.1	
Moyenne Xf	0.9	1		2	6	16	54		88	100	100	6.60	1.4	
Xf-1.25xEcart-types	0.5	1		1	3	13	44		84	100	100	5.92	0.8	
Minimum	0.2	0		1	3	11	41		82	100	100	5.80	0.5	
Ecart-type	0.27	0.28		0.63	1.99	2.50	7.80		2.90	0.00	0.00	0.54	0.52	
Nombre de résultats	13	13		13	13	13	6		13	13	13	9	13	

