

**Granulats :** Nilvange 0/120 déssablé  
**Péetrographie :** Laitiers de haut fourneau  
**Elaboration :** Criblé

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 125

GTR NF P 11-300

D31

	0.063	0.08	0.5	2	5	10	16	20	31.5	40	50	63	80	100	125	150	200	W	VBs	
VSS		12.0																		0.10
VSI		0.0																		

### Partie informative

Résultats de production

	0.063	0.08	0.5	2	5	10	16	20	31.5	40	50	63	80	100	125	150	200	W	VBs	
Maximum	5.7	6.4	15	24	28	35	40	42	50	54	60	67	77	86	94	100	100	10.50	0.06	
Xf+1.25xEcart-types							42													
Moyenne Xf	5.2	5.8	11	17	21	27	32	35	42	48	54	62	71	81	92	100	100	9.18	0.05	
Xf-1.25xEcart-types							22													
Minimum	3.2	3.6	7	9	14	17	21	23	30	37	44	51	64	68	88	97	100	7.27	0.03	
Ecart-type	0.72	0.83	3.1	5.1	6.3	7.4	7.9	8.3	8.0	7.2	6.3	6.1	5.4	5.8	2.1	0.7	0.0	0.830	0.010	
Nombre de résultats	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	10

