

GRAVILLON 10/14 CONCASSE LAVE

Péetrographie : Laitier de hauts fourneaux

Elaboration : Concassé Lavé

Usage : Enduits superficiels

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

28, voie Romaine BP 10626

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

10 14

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

B I

	0.063	0.5	2	4	d/2	5	6.3	8	d	10	12.5	14	16	18	20	25	28	W	FI
Etendue e									10			10							
V.S.S.+U	0.8	2				6			25			100							19
V.S.S.	0.5	1				5			20			99			100				15
V.S.I.									10			89			98		100		
V.S.I.-U									5			84							

Partie informative

Résultats de production

du 25/07/18 au 26/06/19

	0.063	0.5	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	18	20	25	28	W	FI
Maximum	0.5	1	1	1	2	2	7	20	89	99	100	100	100	100	100	6.2	
Xf+1.25xEcart-types	0.5	1	1	1	1	2	5	20	88	99	100	100	100	100	100	5.7	
Moyenne Xf	0.4	1	1	1	1	1	3	18	83	98	100	100	100	100	100	4.2	6
Xf-1.25xEcart-types	0.2	0	0	0	0	0	1	15	77	96	100	100	100	100	100	2.6	
Minimum	0.1	0	0	0	0	0	1	11	73	95	100	100	100	100	100	1.6	
Ecart-type	0.13	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	1.8	2.3	4.6	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.20	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1

