

50/100 LAITIER

Péetrographie : Laitiers de haut fourneau
Elaboration : Concassage et Criblage
Usage : Couche Drainante

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

50 100

NF P 11-300

D31

	0.063	0.08	20	40	45	50	63	80	100	125	150	180	W
V.S.S.		12.0	5		10								
V.S.I.												100	

Partie informative

Résultats de production

du 08/02/17 au 27/11/19

	0.063	0.08	20	40	45	50	63	80	100	125	150	180	W
Maximum	1.5	1.7	2	7	10	33	61	92	100	100	100	100	4.8
Xf+1.25xEcart-types	1.4	1.6	2	5	9	27	59	89	100	100	100	100	4.4
Moyenne Xf	0.9	1.0	1	3	5	14	41	73	92	100	100	100	3.5
Xf-1.25xEcart-types	0.3	0.4	1	1	1	0	23	57	82	100	100	100	2.7
Minimum	0.4	0.5	1	1	2	3	25	50	77	100	100	100	2.8
Ecart-type	0.44	0.46	0.5	1.8	3.2	10.7	14.3	12.7	8.3	0.0	0.0	0.0	0.70
Nombre de résultats	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

