

GRAVILLON 10/14 CONCASSE LAVE

Pétrographie : Laitier de hauts fourneaux

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

Elaboration : Concassé Lavé

28, voie Romaine BP 10626

Usage : Enduits superficiels

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Classe granulaire
Norme
Catégorie

10 14

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

B I

	0.063	0.5	5	8	10	12.5	14	16	20	28	W	FI
Etendue e					10		10					
V.S.S.+U	0.8	2	6		25		100					19
V.S.S.	0.5	1	5		20		99		100			15
V.S.I.					10		89		98	100		
V.S.I.-U					5		84					

Partie informative

Résultats de production

du 25/07/18 au 20/08/19

	0.063	0.5	5	8	10	12.5	14	16	20	28	W	FI
Maximum	0.5	1	2	4	20	89	99	100	100	100	6.2	7
Xf+1.25xEcart-types	0.5	1	1	3	20	87	99	100	100	100	5.3	7
Moyenne Xf	0.3	1	1	2	17	82	98	100	100	100	3.5	7
Xf-1.25xEcart-types	0.2	0	0	1	14	77	96	100	100	100	1.7	6
Minimum	0.1	0	0	1	11	73	95	100	100	100	1.5	6
Ecart-type	0.13	0.2	0.4	1.0	2.4	4.1	1.1	0.1	0.0	0.0	1.40	1.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	2

