

GRAVILLON 10/14 CONCASSE

Péetrographie : Laitier de hauts fourneaux

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

Elaboration : Concassage et Criblage

28, voie Romaine BP 10626

Usage : Granulats pour bétons hydrauliques (Art. 10)

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Classe granulaire
Norme
Catégorie

10 14

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

B III

	0.063	d/2 5	8	d 10	12.5	D 14	16	1.4D 20	2D 28	W	FI
Etendue e				15		15					
V.S.S.+U	4.6	6		25		100					39
V.S.S.	4.0	5		20		99					35
V.S.I.				5		84		98	100		
V.S.I.-U				0		79		97			

Partie informative

Résultats de production

du 11/07/18 au 23/10/19

	0.063	5	8	10	12.5	14	16	20	28	W	FI
Maximum	2.0	5	7	19	86	98	100	100	100	4.9	10
Xf+1.25xEcart-types	1.5	3	6	20	86	98	100	100	100	4.7	10
Moyenne Xf	0.9	2	4	18	76	96	100	100	100	3.5	8
Xf-1.25xEcart-types	0.3	1	2	15	67	94	100	100	100	2.3	6
Minimum	0.2	1	1	12	58	91	100	100	100	1.9	6
Ecart-type	0.47	1.1	1.5	2.0	7.7	1.6	0.2	0.0	0.0	0.90	1.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	7

