

GRAVILLON 6/10 CONCASSE

Péetrographie : Laitier de hauts fourneaux
Elaboration : Concassage et Criblage
Usage : Enrobés

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
28, voie Romaine BP 10626
57146 Woippy
Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

B III

	0.063	d/2	5	d	8	10	12.5	14	16	20	W	FI
Etendue e				10		10						
V.S.S.+U	3.6	6		23		100						29
V.S.S.	3.0	5		18		97						25
V.S.I.				8		87		98		100		
V.S.I.-U				3		82		97				

Partie informative

Résultats de production

du 03/07/19 au 04/12/19

	0.063	3.15	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	W	FI
Maximum	2.7	5	8	18	57	96	100	100	100	100	5.6	9
Xf+1.25xEcart-types	2.4	5	7	16	55	94	100	100	100	100	4.8	10
Moyenne Xf	1.5	3	4	12	46	91	100	100	100	100	3.8	8
Xf-1.25xEcart-types	0.7	2	2	8	37	88	100	100	100	100	2.8	5
Minimum	0.6	1	1	8	32	87	99	100	100	100	2.5	5
Ecart-type	0.67	1.4	1.8	3.6	7.4	2.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.80	2.0
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	6

