

0/200 TOUT VENANT

Péetrographie : Laitier de hauts fourneaux
Elaboration : Criblage
Usage : Remblai et couche de forme

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 200

NF P 11-300

D31

	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100	125	150	180	200	250	W	VBS	
V.S.S.	12.0																											0.10
V.S.I.																												

Partie informative

Résultats de production

du 05/08/15 au 12/08/15

	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100	125	150	180	200	250	W	VBS
Maximum	7.9	11	12	13	15	16	16	17	18	19	20	21	22	24	28	30	36	41	45	47	52	60	67	100	100	5.8	
Xf+1.25xEcart-types	10.0	12	13	14	16	16	17	17	18	19	20	21	22	25	29	31	37	42	46	48	52	61	68	100	100	5.8	
Moyenne Xf	4.9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	24	27	30	34	37	42	45	51	59	66	91	100	4.7	0.09
Xf-1.25xEcart-types	0.0	7	7	8	9	10	12	13	13	15	16	17	19	22	26	29	31	33	37	42	50	57	64	82	100	3.5	
Minimum	0.4	8	8	8	10	12	13	14	14	16	16	17	20	22	26	29	32	34	40	44	51	57	64	84	100	4.1	
Ecart-type	4.01	1.8	2.2	2.5	2.6	2.3	1.8	1.8	2.0	1.7	1.7	1.6	1.2	1.5	1.2	0.6	2.1	3.7	3.3	2.1	0.8	1.6	1.4	7.9	0.0	1.00	
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

