

GRAVE 0/45 LAITIER

Péetrographie : Laitier de hauts fourneaux
Elaboration : Concassage et Criblage
Usage : Remblais - Couche de forme - Assise

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
28, voie Romaine BP 10626
57146 Woippy
Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 45

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Type 1 assimilé D21 (NF P11-300)

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	D/2	31.5	40	D	45	50	63	80	90	W	MB	VBS
V.S.S.+U																											3.00	
V.S.S.		12.0		12	15	19	25	34			48				70		86	94		99		100					2.50	0.10
V.S.I.				4	6	10	14	21			32				47		59	70		80		98		100				
V.S.I.-U																												

Partie informative

Résultats de production

	du 14/01/20 au 17/06/20																											
	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	31.5	40	45	50	63	80	90	W	MB	VBS	
Maximum	6.8	7.5	9	11	13	17	23	33	37	42	48	55	62	67	69	82	86	97	100	100	100	100	100	100	100	10.9	0.68	0.04
Xf+1.25xEcart-types	6.2	6.8	8	10	12	16	20	29	34	39	45	53	61	66	70	81	86	97	100	100	100	100	100	100	100	10.4	0.70	0.03
Moyenne Xf	5.0	5.4	6	8	10	13	17	25	28	33	39	46	54	59	65	76	81	95	100	100	100	100	100	100	100	8.7	0.47	0.02
Xf-1.25xEcart-types	3.8	4.1	5	7	8	10	14	21	23	27	33	39	47	53	60	70	77	94	100	100	100	100	100	100	100	6.9	0.25	0.01
Minimum	3.3	3.5	4	6	8	10	14	21	22	27	32	38	44	51	57	69	73	93	99	100	100	100	100	100	100	6.3	0.25	0.01
Ecart-type	0.93	1.04	1.3	1.5	1.7	2.1	2.6	3.4	4.1	4.7	5.0	5.5	5.8	5.0	4.3	4.2	3.9	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.40	0.180	0.010
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6		6

