

# GRAVILLON 10/14 CONCASSE

**Pétrographie :** Laitier de haut fourneau  
**Elaboration :** Concassage - Criblage  
**Usage :** Granulats pour bétons hydrauliques (Art.10)

**Contrôleur :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE  
 28, voie Romaine BP 10626  
 57146 Woippy  
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

## Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

10 14

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

B III

	f	4	5	8	10	12.5	14	16	20	28	W	FI
Etendue e					15		15					
V.S.S.+U	4.6		6		25		100					
V.S.S.	4.0		5		20		99					35
V.S.I.					5		84		98	100		
V.S.I.-U					0		79		97			

## Partie informative

### Résultats de production

du 17/06/21 au 03/12/21

	f	4	5	8	10	12.5	14	16	20	28	W	FI
Maximum	2.1	4	4	8	21	87	98	100	100	100	5.0	9
Xf+1.25xEcart-types	1.7	3	4	7	20	82	97	100	100	100	5.0	9
Moyenne Xf	1.2	2	2	4	16	69	92	99	100	100	3.8	7
Xf-1.25xEcart-types	0.7	1	1	1	11	56	87	98	100	100	2.6	5
Minimum	0.6	1	1	2	8	54	85	97	100	100	2.0	5
Ecart-type	0.40	0.9	1.1	2.2	3.7	10.4	3.7	0.8	0.0	0.0	1.00	2.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	5

