

GRAVILLON 4/6 CONCASSE LAVE

Péetrographie : Laitier de haut fourneau
Elaboration : Concassage - Lavage
Usage : Enduits Superficiels d'Usure

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

4 6.3

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043 + Guide Lorrain

Catégorie

B I - Ang1

	f	0.5	2	3.15	4	5	5.6	6.3	8	10	12.5	W	FI
Etendue e					10			10					
V.S.S.+U	1.3	2	6		21			95	100				
V.S.S.	1.0	1	5		16			90	100				15
V.S.I.					6			80	98	100			
V.S.I.-U					1			75	97				

Partie informative

Résultats de production

du 28/05/21 au 30/11/21

	f	0.5	2	3.15	4	5	5.6	6.3	8	10	12.5	W	FI
Maximum	0.9	1	2	5	14	43	65	86	100	100	100	10.9	12
Xf+1.25xEcart-types	0.9	1	2	4	12	42	64	84	100	100	100	9.4	12
Moyenne Xf	0.6	1	1	3	9	33	53	82	99	100	100	7.6	10
Xf-1.25xEcart-types	0.3	1	1	1	6	25	42	80	98	100	100	5.9	8
Minimum	0.2	1	1	1	5	22	38	77	98	100	100	5.9	8
Ecart-type	0.20	0.2	0.5	1.1	2.5	7.1	8.8	1.9	0.5	0.0	0.0	1.40	2.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	5

