

# GRAVILLON 4/8 CONCASSE

**Pétrographie :** Laitier de haut fourneau  
**Elaboration :** Concassage - Criblage  
**Usage :** Granulats pour bétons hydrauliques (Art.10)

**Contrôleur :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE  
 28, voie Romaine BP 10626  
 57146 Woippy  
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

## Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 8

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

B

	f	2	4	5	5.6	6.3	8	10	11.2	16	W	FI
Etendue e			15				15					
V.S.S.+U	4.6	6	25				100					
V.S.S.	4.0	5	20				99					35
V.S.I.			5				84		98	100		
V.S.I.-U			0				79		97			

## Partie informative

Résultats de production

du 02/07/21 au 24/01/22

	f	2	4	5	5.6	6.3	8	10	11.2	16	W	FI
Maximum	2.9	5	19	46	62	81	98	100	100	100	5.9	20
Xf+1.25xEcart-types	2.8	5	17	40	57	78	98	100	100	100	5.3	18
Moyenne Xf	2.1	4	13	32	49	69	96	100	100	100	4.2	13
Xf-1.25xEcart-types	1.4	2	10	25	41	61	93	99	100	100	3.0	9
Minimum	1.2	2	6	26	40	60	92	99	100	100	2.8	10
Ecart-type	0.50	1.2	2.7	5.8	6.4	7.1	1.9	0.3	0.0	0.0	0.90	3.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	7

