

GRAVILLON 6/10 CONCASSE LAVE

Pétrographie : Laitier de haut fourneau
Elaboration : Concassage - Lavage
Usage : Enduits Superficiels d'Usure

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043 + Guide Lorrain

B I - Ang 1

	f	0.5	3.15	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	W	FI
Etendue e					10		10						
V.S.S.+U	1.3	2	6		25		100						
V.S.S.	1.0	1	5		20		98						15
V.S.I.					10		88		98		100		
V.S.I.-U					5		83		97				

Partie informative

Résultats de production

du 08/06/21 au 24/01/22

	f	0.5	3.15	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	W	FI
Maximum	0.9	1	3	5	23	68	97	100	100	100	100	6.5	12
Xf+1.25xEcart-types	0.9	1	2	5	19	66	97	100	100	100	100	6.2	12
Moyenne Xf	0.5	1	1	3	14	53	95	100	100	100	100	4.9	9
Xf-1.25xEcart-types	0.2	0	0	1	10	40	93	100	100	100	100	3.5	6
Minimum	0.1	0	0	1	7	36	90	100	100	100	100	3.1	6
Ecart-type	0.30	0.4	0.6	1.6	3.7	10.8	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.10	2.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	5

