

GRAVILLON 6/10 CONCASSE

Pétrographie : Laitier de haut fourneau
Elaboration : Concassage - Criblage
Usage : Granulats pour bétons hydrauliques (Art.10)

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

B

	f	3.15	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	W	FI
Etendue e				15		15						
V.S.S.+U	4.6	6		25		100						
V.S.S.	4.0	5		20		98						35
V.S.I.				5		83		98		100		
V.S.I.-U				0		78		97				

Partie informative

Résultats de production

du 26/08/21 au 12/01/22

	f	3.15	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	W	FI
Maximum	3.1	6	9	20	62	96	100	100	100	100	7.2	12
Xf+1.25xEcart-types	2.7	6	8	17	58	94	100	100	100	100	5.7	12
Moyenne Xf	1.8	4	5	14	48	91	100	100	100	100	4.2	8
Xf-1.25xEcart-types	0.8	2	3	10	39	89	100	100	100	100	2.8	5
Minimum	1.0	2	2	7	36	87	100	100	100	100	2.5	6
Ecart-type	0.80	1.6	2.3	2.9	7.6	2.3	0.1	0.0	0.0	0.0	1.10	3.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	4

