

SABLE 0/4 CONCASSE

Péetrographie : Laitier de haut fourneau
Elaboration : Concassage - Criblage
Usage : Enrobés (Art.8)

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 4

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

a

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2	D	5	1.4D	6.3	2D	W	MB
Etendue e	6					20	10						
V.S.S.+U	13.0					72	97						2.50
V.S.S.	11.0					68	95						2.00
V.S.I.	5.0					48	85		98		100		
V.S.I.-U	3.0					44	83		97				

Partie informative

Résultats de production

du 01/09/21 au 24/01/22

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	5.6	6.3	8	W	MB
Maximum	11.0	15	21	31	47	68	95	99	100	100	100	9.1	0.21
Xf+1.25xEcart-types	9.9	13	19	28	43	65	94	99	100	100	100	8.7	0.18
Moyenne Xf	8.4	11	16	24	37	58	90	97	99	100	100	7.1	0.14
Xf-1.25xEcart-types	6.8	9	13	20	31	51	85	95	98	99	100	5.5	0.10
Minimum	6.9	10	12	20	31	51	85	95	98	99	100	4.4	0.11
Ecart-type	1.27	1.7	2.6	3.2	4.6	5.5	3.5	1.4	0.7	0.3	0.0	1.30	0.030
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

