

Carrière : Carrière de MUNEVILLE LE BINGARD
Granulats : GRAVIER 2/4
Péetrographie : GRES
Elaboration : TERTIAIRE

Spécifications usuelles

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

2	4
---	---

Références

Essais types


	1	2	2.8	4	5	5.6	8	FI	f	P
V.S.S.+U	6.00	25.00	92.00	100.00					2.30	2.50
V.S.S.	5.00	20.00	80.00	100.00					2.00	2.00
V.S.I.		0.00	20.00	80.00		98.00	100.00			
V.S.I.-U		0.00	8.00	75.00		97.00				

Partie informative

Résultats de production

du 31/05/07 au 05/09/07

	1	2	2.8	4	5	5.6	8	FI	f	P
Maximum	1.99	8.05	41.33	91.22	99.86	100.00	100.00		0.80	1.60
Xf+1.25xEcart-types	1.82	7.79	39.99	90.91	100.00	100.00	100.00		0.66	1.48
Moyenne Xf	1.49	6.53	35.72	85.82	99.11	99.71	100.00		0.49	1.17
Xf-1.25xEcart-types	1.15	5.28	31.44	80.73	97.87	99.16	100.00		0.32	0.85
Minimum	1.10	4.83	28.87	79.43	97.19	98.88	100.00		0.30	0.80
Ecart-type	0.27	1.01	3.42	4.07	0.99	0.44	0.00		0.14	0.25
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15		15	15
Norme								EN 933-3	EN 933-1	P 18-591



Le responsable laboratoire: DUDOUIT Thierry