

Carrière : Carrière de MUNEVILLE LE BINGARD
Granulats : GRAVIER 4/6
Pétrographie : GRES
Elaboration : TERTIAIRE

Spécifications usuelles

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

4 6.3

Références

Essais types


	1	2	4	5	6.3	8	9	12.5	FI	f	P
V.S.S.+U		6.00	25.00		100.00		100.00		29.00		2.50
V.S.S.		5.00	20.00		99.00		100.00		25.00	2.00	2.00
V.S.I.			1.00		80.00		98.00	100.00			
V.S.I.-U			0.00		75.00		97.00	100.00			

Partie informative

Résultats de production

du 18/04/07 au 05/09/07

	1	2	4	5	6.3	8	9	12.5	FI	f	P
Maximum	1.30	1.74	9.87	41.82	88.02	100.00	100.00	100.00	31.40	0.60	1.10
Xf+1.25xEcart-types	1.15	1.52	9.14	40.63	86.96	99.95	100.00	100.00	28.73	0.52	1.04
Moyenne Xf	0.78	1.06	7.45	36.02	84.42	99.73	99.99	100.00	23.70	0.35	0.68
Xf-1.25xEcart-types	0.41	0.59	5.77	31.41	81.89	99.51	99.96	100.00	18.67	0.17	0.32
Minimum	0.33	0.54	4.73	30.60	80.22	99.46	99.89	100.00	18.20	0.20	0.30
Ecart-type	0.30	0.37	1.35	3.69	2.03	0.18	0.03	0.00	4.02	0.14	0.29
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Norme									EN 933-3	EN 933-1	P 18-591



Le responsable laboratoire: DUDOUIT Thierry