

**Carrière :** Carrière de MUNEVILLE LE BINGARD  
**Granulats :** GNT 0/20  
**Péetrographie :** GRES

### Spécifications usuelles

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	20
---	----

Références

Fuseau GNT 3 code Cb selon NF EN 13285


	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	MB
V.S.S.+U	11.00	37.00	44.00	54.00	69.00	89.00	100.00	100.00	3.00
V.S.S.	9.00	35.00	40.00	50.00	65.00	85.00	99.00	100.00	2.50
V.S.I.	4.00	10.00	15.00	22.00	35.00	55.00	85.00	100.00	
V.S.I.-U	2.00	8.00	11.00	18.00	31.00	51.00	83.00	99.00	

### Partie informative

Résultats de production

du 14/09/04 au 08/08/07

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	MB
Maximum	6.99	22.17	27.99	36.55	50.37	82.76	100.00		2.00
Xf+1.25xEcart-types	7.08	19.14	23.93	31.64	45.24	81.36	100.00		1.85
Moyenne Xf	6.46	16.65	20.65	27.48	39.95	72.84	99.80		1.54
Xf-1.25xEcart-types	5.85	14.17	17.38	23.33	34.66	64.32	99.46		1.23
Minimum	5.66	14.41	17.53	23.15	34.05	58.70	99.00		1.25
Ecart-type	0.49	1.99	2.62	3.32	4.23	6.82	0.27		0.25
Nombre de résultats	6	15	15	15	15	15	15		7
Norme									EN 933-9



WIL 8.0.1 (c) Arcade 1996,2006

Le responsable laboratoire: DUDOUIT Thierry