



# GRAVE DE RECYCLAGE 0/ 20 SALPAGE

**Pétrographie :** Matériaux de déconstructions

**Contrôleur :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

**Elaboration :** Criblage

28, voie Romaine BP 10626

**Usage :** Couches de base et fondation chaussée (<=T3)

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

## Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 20

Guide de démolition Lorraine (février 2010)

GR2M assimilé GNT3 (NF EN 13285)

	0.063	0.08	0.2	0.315	0.5	1	2	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	50	MB	SS	W	P_ENROBES	VBS	
V.S.S.	9.0				35	40	50		65				85					99			2.50	0.70		30	0.10
V.S.I.	2.0				10	15	22		35				55					85							

## Partie informative

Résultats de production

du 22/02/16 au 22/02/16

	0.063	0.08	0.2	0.315	0.5	1	2	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	50	MB	SS	W	P_ENROBES	VBS	
Moyenne Xi	4.8	5.3	9	14	21	28	34	39	43	49	58	67	78	89	93	97	99	100	100	100	0.39	0.31	11.0	15	0.04
Nombre de résultats	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

