



# GRAVE DE RECYCLAGE 0/31.5 MIXTE

**Péetrographie :** Matériaux de déconstructions

**Contrôleur :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

**Elaboration :** Concassage et Criblage

28, voie Romaine BP 10626

**Usage :** Couches de base et fondation chaussée (<=T3)

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

## Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 31.5

Guide de démolition Lorraine (février 2010)

GR2 M assimilé GNT2 (NFEN 13-285)

	0.063	0.08	0.2	0.315	0.5	1	2	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	Rb	Rc	Rg	Ru	X	LA	MB	MDE	SS	W	P. ENROBES	VBS		
V.S.S.	9.0	12.0			35	40	47		60								85												2.50		0.70		30	0.10	
V.S.L.	2.0	0.0			5	9	16		22								55				100														

## Partie informative

Résultats de production

du 24/11/15 au 17/11/16

	0.063	0.08	0.2	0.315	0.5	1	2	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	Rb	Rc	Rg	Ru	X	LA	MB	MDE	SS	W	P. ENROBES	VBS	
Maximum	5.2	5.4	7	10	13	20	28	34	37	39	42	53	60	66	72	75	83	89	97	100	100	100	7.5	49	Néant	31	0.45	32	0.40	32	0.12	10.7	13	0.04
Moyenne Xf	4.3	4.4	6	8	12	19	24	29	32	35	38	45	50	57	62	69	77	85	95	100	100	5.9	40	Néant	18	0.20	32	0.26	29	0.05	9.8	12	0.02	
Minimum	3.2	3.3	5	7	11	18	22	26	28	31	34	38	43	50	54	58	68	79	91	100	100	3.6	35	Néant	5	Néant	32	0.13	25	0.00	8.3	10	0.01	
Ecart-type	1.00	1.05	0.7	1.4	1.4	1.0	2.9	4.0	4.6	3.9	3.9	7.5	8.4	8.0	9.1	9.6	7.8	5.4	3.3	0.0	0.0	2.00	8.0	0.000	13.0	0.228	0.0	0.136	5.0	0.060	1.30	2.0	0.010	
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3

