

ALPHASCHISTE 0/3

Péetrographie : Schiste houiller
Elaboration : Concassage et Criblage
Usage : Chape - Terrain de sport

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 3.15

Norme XP P 90.111

Chape

	0.063	0.08	0.2	0.5	1	2	3.15	4	MB	W	FS	K
V.S.S.		23.0			70		100				40	2E-6
V.S.I.		15.0			40		90					

Partie informative

Résultats de production

du 23/04/15 au 28/11/16

	0.063	0.08	0.2	0.5	1	2	3.15	4	MB	W	FS	K
Maximum	16.8	20.2	28	43	65	91	100	100	2.40	15.9	30	8.69E-5
Xf+1.25xEcart-types	16.0	18.2	27	41	60	86	99	100	2.24	12.5	32	2E-6
Moyenne Xf	13.6	15.1	22	34	50	74	91	96	1.14	8.7	28	1E-6
Xf-1.25xEcart-types	11.1	12.0	18	27	41	63	83	91	0.05	4.9	25	1.63E-5
Minimum	9.4	10.4	16	24	35	57	78	88	0.50	6.2	25	1.63E-5
Ecart-type	1.95	2.48	3.7	5.6	7.9	9.1	6.5	3.8	0.874	3.00	3.0	3.426
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	4	15	3	3

