

ALPHASCHISTE 3.15/16

Péetrographie : Schiste houiller
Elaboration : Concassage et Criblage
Usage : Sols sportifs

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

3.15 16

Norme XP P90.111 article 4.3.1 - NF P90.112 article 5.3.1

Drainant - B

	0.08	1	2	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	31.5	W	K
V.S.S.	5.0			16.0								98.0		99.0			
V.S.I.				1.0								83.0		98.0	100.0		1E-3

Partie informative

Résultats de production

du 10/05/05 au 25/09/15

	0.08	1	2	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	31.5	W	K
Maximum	3.8	7.6	9.0	12.4	19.0	34.0	51.0	63.0	73.0	84.0	91.0	98.0	100.0	100.0	100.0	5.7	
Xf+1.25xEcart-types	3.5	5.9	7.3	10.5	18.4	31.0	46.2	60.3	72.9	84.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	4.7	
Moyenne Xf	2.2	3.5	4.2	6.7	12.5	22.0	34.5	48.3	61.9	76.5	85.6	93.6	99.7	99.9	100.0	2.6	4.28E-5
Xf-1.25xEcart-types	0.8	1.0	1.2	2.9	6.6	13.0	22.9	36.3	51.0	68.8	79.2	88.5	98.6	99.4	100.0	0.5	
Minimum	0.9	1.0	1.0	2.0	3.0	8.0	18.0	27.0	47.0	65.0	74.0	82.0	97.0	99.0	100.0	0.6	
Ecart-type	1.06	1.96	2.44	3.04	4.73	7.16	9.32	9.58	8.74	6.10	5.14	4.12	0.82	0.35	0.00	1.70	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1

