



SABLE DE ROUTE

Pétrographie : Sable gréseux

Elaboration : Criblage

Usage : Remblai et remblai de tranchée

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

28, voie Romaine BP 10626

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 5

NF P 11-300

B5

	0.08	0.2	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	W	VBS
V.S.S.	35.0																1.50
V.S.I.	0.0																

Partie informative

Résultats de production

du 14/01/09 au 21/01/15

	0.08	0.2	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	W	VBS
Maximum	21.9	70	92	94	95	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	16.6	0.47
Xf+1.25xEcart-types	22.3	73	93	95	96	97	99	100	100	100	100	100	100	100	100	14.9	0.54
Moyenne Xf	17.2	62	89	91	92	93	95	96	97	98	98	99	99	100	100	12.5	0.36
Xf-1.25xEcart-types	12.0	51	84	87	88	89	91	92	93	94	95	96	98	100	100	10.2	0.17
Minimum	6.5	40	83	86	87	87	90	91	92	92	93	95	96	99	100	10.4	0.07
Ecart-type	4.10	8.8	3.4	3.2	3.2	3.3	3.2	3.2	2.9	2.9	2.6	1.9	1.3	0.3	0.0	1.80	0.150
Nombre de résultats	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	7

