

SCORGRAVE

Péetrographie : Midnd
Elaboration : Concassage et Criblage
Usage : Remblai, couche de forme chaussée

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 31.5

NF P 11-300

F6 assimilé D21

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	%Contamin	Dsopn	LA	MDE	W	I.P.I.	PF	SS	VBS	Wopn
V.S.S.		12.0			70														1.00		45	45						0.10
V.S.I.		0.0			0														100									

Partie informative

Résultats de production

du 30/01/09 au 22/02/16

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	%Contamin	Dsopn	LA	MDE	W	I.P.I.	PF	SS	VBS	Wopn	
Maximum	10.3	11.5	23	31	40	52	58	64	71	74	81	85	88	92	100	100	100	100	0.89	1.710	40	42	19.4	82.00	0.83			0.05	22.5
X _{n+1,25} Ecart-type	9.1	9.9	20	28	39	52	58	63	70	76	82	85	88	93	98	100	100	100	0.82	1.678	40	38	20.0	83.31	1.10			0.05	22.7
Moyenne Xf	5.3	5.8	14	21	30	42	47	53	59	66	73	76	80	86	91	96	99	100	0.61	1.620	38	29	14.0	71.00	0.47	0.36	0.03	20.0	
X _{n+1,25} Ecart-type	1.6	1.8	9	14	22	33	35	42	48	56	64	68	71	79	84	89	96	100	0.40	1.563	36	19	8.0	58.69			0.01	17.3	
Minimum	2.1	2.4	8	12	17	24	27	37	43	50	57	62	65	74	79	82	93	100	0.32	1.590	36	20	4.9	63.00	0.12		0.01	16.8	
Ecart-type	2.99	3.23	4.6	5.6	6.8	7.9	9.1	8.7	8.9	7.9	7.3	6.6	6.7	5.5	5.8	5.6	2.2	0.0	0.168	0.0460	2.0	8.0	4.80	9.849	0.502		0.010	2.20	
Nombre de résultats	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	7	7	10	3	2	1	8	6	

