

SCHISTE NOIR SCALPAGE

Péetrographie : Schiste houiller

Elaboration : Criblage

Usage : Remblai et remblai de tranchée

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

28, voie Romaine BP 10626

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Classe granulaire
Norme
Catégorie

0 31.5

NFP P 11-300

F32 assimilé B52

	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	W	VBS	
V.S.S.	35.0																			1.50
V.S.I.	0.0																100			

Partie informative

Résultats de production

du 03/12/12 au 14/11/16

	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	W	VBS
Maximum	18.1	36	44	56	73	78	84	89	93	100	100	100	100	100	100	100	100	15.2	0.48
Xf+1.25xEcart-types	16.1	31	40	52	69	75	82	89	95	100	100	100	100	100	100	100	100	12.7	0.30
Moyenne Xf	13.0	25	33	42	56	62	69	77	84	92	95	96	99	100	100	100	100	9.6	0.15
Xf-1.25xEcart-types	9.9	20	26	32	44	49	56	64	72	81	86	91	96	100	100	100	100	6.5	0.00
Minimum	8.6	18	23	30	39	43	49	54	64	76	83	87	93	100	100	100	100	6.0	0.04
Ecart-type	2.47	4.6	5.7	7.8	9.9	10.5	10.2	10.3	9.1	8.2	6.4	4.7	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	0.120
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

