



Producteur : L.R.M - Languedoc Roussillon Matériaux **F.D.T. :** Suivi LRM Les Garrigues
Granulats : Sable 0/4 lavé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé secondaire
Béton

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Catégorie

Classe granulaire

0	4
---	---

Norme XP P 18-545 Article 10 - NF EN 12620

A (10/07/2007)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	f	W
VSS+U			42		64		100	100		4.0	2.0	7.0	
VSS			40		60		99	100	100	3.8	1.5	6.0	
VSI			0		20		89	95	100	3.2		0.0	
VSI-U			0		16		87	94		3.0		0.0	

Partie informative

Résultats de production

du 10/01/07 au 26/06/07

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	f	W
Xf+1.25xEcart-types	4.0	8	16	26	44	70	98	100	100	3.7	0.9	4.0	12.2
Moyenne Xf	2.6	6	13	23	40	66	97	100	100	3.5	0.6	2.6	10.0
Xf-1.25xEcart-types	1.3	4	11	20	36	61	95	100	100	3.4	0.2	1.3	7.8
Ecart-type	1.10	1.52	2.21	2.43	2.98	3.70	1.28	0.00	0.00	0.13	0.28	1.10	1.77
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%		g	%	%

