



**Producteur :** L.R.M - Languedoc Roussillon Matériaux **F.D.T. :** Suivi LRM Les Garrigues  
**Granulats :** Gravillon 6/14 lavé  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé secondaire

**Partie normative**

*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

6.3 14

Norme XP P 18-545 Article 10 - NF EN 12620

A (10/07/2007)

	0.063	3.15	6.3	8	10	14	16	20	28	FI	FM	f	W
VSS+U		6	20		82	100		100				1.8	
VSS		5	15		70	99		100	100	20		1.5	
VSI			0		40	90		98	100				
VSI-U			0		28	85		97					

**Partie informative**

*Résultats de production*

du 10/01/07 au 26/06/07

	0.063	3.15	6.3	8	10	14	16	20	28	FI	FM	f	W
Xf+1.25xEcart-types	0.7	1	6	33	69	98	100	100	100	8	6.0	0.7	4.1
Moyenne Xf	0.3	1	3	25	63	96	100	100	100	7	5.9	0.3	3.2
Xf-1.25xEcart-types	0.0	1	0	18	56	94	100	100	100	5	5.9	0.0	2.2
Ecart-type	0.29	0.20	2.37	5.93	5.37	1.80	0.00	0.00	0.00	1.11	0.02	0.29	0.75
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

