



Producteur : L.R.M - Languedoc Roussillon Matériaux **Laboratoire :** EUROVIA MANAGEMENT - EUROVIA MANAG
Granulats : Gravillon 6/14 c **Quartier la salle**
Péetrographie : Calcaire **13320 BOUC BEL AIR**
Elaboration : Concassé Tertiaire

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Norme XP P 18-545 Article 7 - EN 13043

Catégorie

III (10/07/2007)

Classe granulaire

6.3 14

	0.063	3.15	6.3	8	10	14	20	28	FI	MBF	f	W
VSS		5	10		67	99			25	10.0	2.0	
VSI			0		37	89	98	100				

Partie informative

Résultats de production

du 10/01/07 au 04/06/07

	0.063	3.15	6.3	8	10	14	20	28	FI	MBF	f	W
Xf+1.25xEcart-types	1.6	2	9	35	65	96	100	100	9		1.6	2.1
Moyenne Xf	1.2	2	5	23	52	94	100	100	8	6.0	1.2	1.5
Xf-1.25xEcart-types	0.7	1	0	11	39	92	100	100	7		0.7	0.9
Ecart-type	0.35	0.64	3.60	9.42	10.36	1.71	0.00	0.00	0.82		0.34	0.47
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	g	%	%

