



**Producteur :** Carrière de CHATEAUPANNE  
**Granulats :** Grave 0/10  
**Pétrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé

**Partie contractuelle**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	10
---	----

Norme

Norme XP P 18-545 Article 7

Code

Db

	0.063	0.08	0.2	0.5	1	2	4	D/2 5	6.3	8	D 10	1.4D 14	2D 20	MB	LA	LA+MDE	MDE
V.S.S.+U	12.0							78.0			100.0			3.00		58.0	
V.S.S.	11.0							77.0			99.0			2.50		55.0	
V.S.I.	5.0							57.0			89.0	98.0	100.0				
V.S.I.-U	4.0							56.0			87.0	97.0	100.0				
Ecart-type max																	

**Partie informative**

Résultats de production

	du 08/03/06 au 08/03/06														du 03/06/04 au 02/06/06		
	0.063	0.08	0.2	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	20	MB	LA	LA+MDE	MDE
Maximum															30.0	48.0	18.0
Xf+1.25xEcart-types															30.3	48.3	18.0
Moyenne Xf	7.9	8.2	12.0	18.0	25.0	39.0	59.0	67.0	80.0	92.0	97.0	100.0	100.0	0.36	26.7	42.7	16.0
Xf-1.25xEcart-types															23.1	37.0	14.0
Minimum															23.0	37.0	14.0
Nombre de résultats	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3

