

Blocs 20/63C - PC20/60 DOMITIA


Producteur : DOMITIA GRANULATS
Pétrographie : CALCAIRE
Elaboration : Concassé
Site de production : Ch de Bizanet - 11100 Montredon des Corbières

Utilisateur : Auto-Contrôle

Contrôleur	DOMITIA GRANULATS Chemin de Bizanet Lieu dit Sainte croix 11100 MONTREDON DES CORBIERE
Prélèvement n° A7071006	08/03/2007
Origine	Analyse du STOCK
Technicien	Bertrand Maleplate

Analyse granulométrique

Tamis (mm)	Minimum	%tamisat	Maximum	cumul refus
125.000	100	100	100	0.0 g
80.000	98	100	100	0.0 g
63.000	89	96	99	452.0 g
40.000		60		4939.0 g
31.500		36		8027.0 g
20.000	0	3	10	12058.0 g
10.000	0	1	5	12300.0 g
0.063	0.0	0.8	2.0	12358.0 g



WIL 8.00.9 (c) Arcade 1996,2007

Le Technicien

V. IGNACE - Responsable laboratoire