

SABLE 0/6.3C DOMITIA - Code SAB06C

Producteur : DOMITIA GRANULATS
Péetrographie : CALCAIRE
Elaboration : Concassé
Destination granulats : Routier
Site de production : Ch de Bizanet - 11100 Montredon des Corbières

ATTENTION ! Ce document est la propriété du producteur et ne peut être reproduit sans son autoisation.

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Spécification

0 6.3

NF P 11-300 - Classification matériaux pour remblais et couches de forme

Classe B5


	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	D	9	12.5	VBS
V.S.S.		35.0								99.0	100.0	100.0	1.500
V.S.I.		12.0								85.0	98.0	100.0	

Partie informative

Résultats de production

du 05/04/07 au 05/04/07

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	9	12.5	VBS
Moyenne Xf	22.6	23.2	24.5	26.8	30.1	35.3	47.7	72.0	80.8	90.4	98.2	100.0	0.327



WIL 8.00.9 (c) Arcade 1996,2007

Le producteur :

Document remis à :