

BLOCS 63/180C - DOMITIA


Producteur : DOMITIA GRANULATS
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé
Site de production : Ch de Bizanet - 11100 Montredon des Corbières

Utilisateur : Auto-Contrôle

| | |
|--|---|
| Contrôleur | DOMITIA GRANULATS Chemin de Bizanet Lieu dit Sainte croix 11100 MONTREDON DES CORBIERES |
| Prélèvement n° A7073001 | 08/03/2007 |
| Origine | Analyse du STOCK |
| Technicien | Bertrand Maleplate |
| XP P 18-545 Article 14 - EN 13383-1 - Enrochements | |

| ESSAIS | Minimum | Valeur | Maximum | Norme |
|------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Forme des enrochements | | 0.00 | 20.00 | EN 13383-2 art7 |
| Micro-Deval | | 18.00 % | 20.00 | EN 1097-1 |

| Analyse granulométrique | | | | |
|----------------------------|---------|----------|---------|-------------|
| Tamis (P en mm / MG en kg) | Minimum | %tamisat | Maximum | cumul refus |
| 250.000 | 98 | | 100 | 0.0 g |
| 180.000 | 90 | | 100 | 0.0 g |
| 125.000 | | | 92 | 4040.0 g |
| 90.000 | 0 | | 48 | 25629.0 g |
| 63.000 | 0 | | 14 | 42297.0 g |
| 40.000 | | | 0 | 49057.0 g |
| 31.500 | 0 | | 0 | 49057.0 g |



Le Technicien

V. IGNACE - Responsable laboratoire