

**Producteur :** Société Paridu Letourneur - GENNEVILLIERS  
**Granulats :** 0/20 BC scalpage  
**Péetrographie :** Béton Concassé

OPN : ds = 1.80 w = 15% IPI = 27  
classification GTR : F71 assimilé B4 en moyenne

**Partie contractuelle**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme																	Catégorie		
	0	14	Norme XP P 18-545 Article 7 - EN 13242														régularité d SSb (31/12/2006)			
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	D/2	10	12.5	14	16	20	28	W	SS	VBS		
Etendue e	8								20			10								
V.S.S.	14								82			99					0.70			
V.S.I.	6								62			89		98	100					

**Partie informative**

Résultats de production

	du 15/02/06 au 12/12/06																	
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	7.1	10	12.5	14	16	20	28	W	SS	VBS
Maximum	13	17	26	39	50	58	68	72	79	87	94	97	98	100	100	13.6	0.64	0.30
Moyenne Xf	10	13	22	34	44	53	62	66	74	83	90	94	96	100	100	11.3	0.45	0.23
Minimum	6	9	17	27	36	43	51	55	62	74	85	90	93	100	100	8.4	0.28	0.18
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
Catégorie XPP18545/07-2	d								a			a		a	a		SSb	

