

Producteur : Société Paridu Letourneur - GENNEVILLIERS
Granulats : 0/20 Concassé
Péetrographie : Béton Concassé
Elaboration : Concassage

teneur en sulfates moyenne 2006 = 0.36 % (137 mesures)

OPN : ds=1.88 w=11% IPI=60

classification :

-F71 assimilé B31 en moyenne (NF P 11-300)

-GNT3 en moyenne (NF EN 13285)

-0/20 GA80 GTA25 f15 LA40 MDE35 (NF EN 13242)

Etiquette d'information CE disponible auprès de SPL

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 20

Norme XP P 18-545 Article 7 - EN 13242

régularité Enc d SSb (31/12/2006)

	0.063	0.25	0.5	1	2	4	5	8	D/2 10	12.5	16	D 20	1.4D 28	2D 40	LA	MB	MDE	W	SS	VBS	
Etendue e	8								30			20									
V.S.S.+U	9								84			100			43	3.0	38		0.80		
V.S.S.	8								81			99			40	2.5	35		0.70	0.20	
V.S.I.	0.0								51			79	98	100							
V.S.I.-U	0.0								48			77	97	100							

Partie informative
Résultats de production

du 11/01/06 au 12/12/06

	0.063	0.25	0.5	1	2	4	5	8	10	12.5	16	20	28	40	LA	MB	MDE	W	SS	VBS
Maximum	8	22	33	43	52	63	67	78	83	88	96	99	100	100	34	2.7	23	12.0	0.59	0.20
Xf+1.25xEcart-types	7	17	28	38	47	57	61	73	79	85	92	98	100	100	35	2.8	23	9.7	0.47	0.19
Moyenne Xf	5	13	22	30	38	48	51	62	68	76	84	92	100	100	32	1.8	23	7.7	0.35	0.13
Xf-1.25xEcart-types	3	9	15	22	29	38	41	52	57	66	76	86	100	100	30	0.8	22	5.7	0.22	0.07
Minimum	1	6	11	16	24	34	37	47	51	60	70	78	99	100	30	0.6	22	4.7	0.23	0.05
Ecart-type	1.70	3.57	5.07	6.44	7.27	7.84	8.03	8.50	8.68	7.80	6.40	4.75	0.26	0.00	2.00	0.78	0.50	1.60	0.10	0.05
Nombre de résultats	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	2	7	2	37	21	9

