

Producteur : Société Paridu Letourneur - GENNEVILLIERS **Utilisateur :** LABORATOIRE EUROVIA MANAGEMENT
Granulats : 20/60 BC **111 RUE DU DOCTEUR BABIN**
Péetrographie : Béton Concassé **91 BRETIQNY**

Contrôleur	LABORATOIRE EUROVIA MANAGEMENT 111 RUE DU DOCTEUR BABIN 91 BRETIQNY
Prélèvement n° 06EB247	10/03/2006
Classe granulaire	20/63 mm
Fait par	Franck Andre
Référence	Norme XP P 18-545 Article 7 - EN 13242 : régularité IV (31/12/2006)

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Teneur en eau par séchage en étuve venti		5.5 %			EN 1097-5
indice de vide		40.00			

Analyse granulométrique				
Masse			sèche	77.059 g
Tamis	mini	%tamisat	maxi	Incertitude
100.000		100		
80.000		94		
63.000	80	83	95	±5
50.000		60		
40.000		41		
31.500		26		
25.000		13		
20.000	0	8	15	±5
10.000		5	5	1
5.000		4		
2.000		4		
0.250		2		
0.080		0		
0.063		0	2	0.3

