

Producteur : Société Paridu Letourneur - GENNEVILLIERS
Granulats : 6/20 concassé
Péetrographie : Béton Concassé
Elaboration : Concassage

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 20

Norme XP P 18-545 Article 7 - EN 13242

régularité D V (31/12/2006)

	0.063	d/2 3.15	d 6.3	8	10	12.5	D/1.4 14	16	D 20	25	1.4D 28	2D 40	LA	MDE	W
Etendue e			10				30		15						
V.S.S.	2	5	10				54		84				40	35	
V.S.I.			0.0				24		69		98	100			

Partie informative

Résultats de production

du 05/04/06 au 12/12/06

	0.063	3.15	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	28	40	LA	MDE	W
Maximum	1	5	6	11	22	34	44	55	82	100	100	100	32	21	5.6
Moyenne Xf	1	4	5	8	15	29	39	49	76	100	100	100	32	20	4.4
Minimum	0.0	1	2	4	12	25	34	43	69	99	100	100	31	18	3.3
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	5

