CARRIERE DE VOID
Route de Vaucouleurs
55190 Void - Vacon
Tel:03 29 89 93 87

# FTP 2020-1

Engagement du 01/02/2020 au 31/07/2021



# GNT 0/63 CALCAIRE BLANC

***Pétrographie :*** Calcaire
***Elaboration :*** Concassage et Criblage
***Usage :*** Couche de fondation et Couche de base

***Contrôleur :*** **EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE**
**28, voie Romaine BP 10626**
**57146 Woippy**
**Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71**

## Partie normative

*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

| Classe granulaire | | Norme | Catégorie |
|---|---|---|---|
| *0* | *50* | *NF P 11-300* | *D31* |

| | 0.08 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | W | VBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.S.S. | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.10 |
| V.S.I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## Partie informative

*Résultats de production*

du 31/07/17 au 11/06/19

| | 0.08 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | W | VBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum | 9.6 | 15 | 19 | 26 | 35 | 39 | 43 | 49 | 54 | 64 | 68 | 75 | 79 | 86 | 91 | 96 | 100 | 4.8 | 0.10 |
| Xf+1.25xEcart-types | 9.9 | 15 | 20 | 26 | 36 | 39 | 44 | 50 | 55 | 65 | 69 | 75 | 80 | 86 | 91 | 97 | 100 | 5.4 | 0.11 |
| Moyenne Xf | 6.2 | 10 | 13 | 19 | 28 | 30 | 35 | 40 | 46 | 56 | 59 | 66 | 72 | 79 | 86 | 95 | 100 | 4.3 | 0.08 |
| Xf-1.25xEcart-types | 2.5 | 5 | 7 | 11 | 19 | 22 | 26 | 31 | 36 | 46 | 50 | 56 | 64 | 72 | 80 | 94 | 100 | 3.1 | 0.05 |
| Minimum | 4.5 | 8 | 11 | 15 | 23 | 26 | 29 | 35 | 40 | 51 | 54 | 61 | 68 | 75 | 83 | 94 | 100 | 3.2 | 0.05 |
| Ecart-type | 2.96 | 4.0 | 4.9 | 6.0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.4 | 5.8 | 4.3 | 1.1 | 0.0 | 0.90 | 0.030 |
| Nombre de résultats | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |